



Technický list

TL 06.75 Lepidlo na obklady a dlažbu QUARTZ C1T

Produkt

Cementové lepidlo se sníženým skluzem pro lepení obkladů a dlažby. Vyhovuje evropské normě ČSN EN 12004:2007+A1:2012 pro typ C1T.



Vlastnosti

- Odolné vodě i mrazu
- Se sníženým skluzem
- Pro vnitřní a vnější použití

Použití

- Lepení keramických obkladů a dlažeb, obkladů z přírodního kamene na omítku, beton, próbeton i neomítané zdivo
- Do interiéru i exteriéru

Technické vlastnosti

Obsahuje	Křemičitý písek nebo vápencový písek, pojiva a hygienicky nezávadné modifikační příměsi, příznivě ovlivňující vlastnosti čerstvé malty		
Objemová hmotnost čerstvého lepidla	kg/m ³	≈ 1500	
Objemová hmota suché směsi	kg/m ³	≈ 1400	
Doba zpracovatelnosti	min	120 - 180	při 20 °C a 65 % rel. vlhkosti
Otevřený čas	min	20	při 20 °C a 65 % rel. vlhkosti
Velikost středního zrna	mm	0,35	
Tepelná odolnost	°C	-30 / +70	po vytvrzení
Aplikační teplota	°C	+5 / +25	pro vzduch i podklad
Skluz	mm	≤ 0,5 mm	EN 1308:1996
Počáteční tahová přídržnost	MPa	≥ 0,5 (N/mm ²)	ČSN EN 13488.2
Tahová přídržnost po ponoření do vody	MPa	≥ 0,5 (N/mm ²)	ČSN EN 13488.3
Tahová přídržnost po působení tepla	MPa	≥ 0,5 (N/mm ²)	ČSN EN 13488.4
Tahová přídržnost po vystavení cyklem zmrznutí-roztání	MPa	≥ 0,5 (N/mm ²)	ČSN EN 13488.5
Doba zavadnutí: Tahová přídržnost	MPa	≥ 0,5 (N/mm ²)	Po méně než 20 min (ČSN EN 1346)
Mrazuvzdornost – přídržnost k podkladu	MPa	≥ 0,1 (N/mm ²)	ČSN 73 2579

Balení

- Pytel 25 kg

Barva

- Šedá



Odolnost náhlým teplotním změnám	MPa	$\geq 0,1$ (N/mm 2)	ČSN 73 2581
Spárování obkladů	hod	≈ 24	při 20 °C a 65 % rel. vlhkosti
Spárování dlažby	hod	≈ 48	při 20 °C a 65 % rel. vlhkosti
Plné zatížení	dny	≈ 28	při 20 °C a 65 % rel. vlhkosti
Skladovatelnost	měsíce	12	při teplotách od +5 °C do +25 °C
Spotřeba záměsové vody	l	\approx viz obal	
Spotřeba lepidla	kg/m 2	$\approx 2,5$	při tloušťce 3 mm - obklad
	kg/m 2	≈ 4	při tloušťce do 6 mm - obklad
	kg/m 2	≈ 6	při tl. 6 mm na podlahové vytápění
	kg/m 2	$\approx 3,5$	lepení izolantu při tl. 3 mm
	kg/m 2	$\approx 4,0$	stěrkování výztužné mřížky

Omezení

Při teplotě pod +5 °C (vzduchu i podkladu) a při očekávaných mrazech nepoužívat. Mimo jiné není vhodné pro lepení za přímého slunečního žáru – chránit před rychlým vysušením. Není vhodné na kovové, plastové podklady a podklady na bázi dřevní hmoty. Není vhodné pro lepení dlažby na vytápěné podlahy s rychlým nárůstem teplot (elektrorohož). Nelze použít na vápennou omítku, barevné nátěry, dřevo a staré obklady.

Nelze použít pro lepení obkladu a dlažby z vysoce nenasákových materiálů jako břidlice a mramory aj

Podklad

Podklad musí být pevný a nosný, dostatečně vyzrálý, nezmrzlý, bez trhlin a výkvětů, zbaven špín, prachu, olejů, tuků, vosků, zbytků barvy a jiných materiálů, které mohou snížit přilnavost a přídržnost směsi k podkladu. Podklad musí být stejnoměrně nasákový a nesmí být zmrzlý. V případě, že je podklad velmi savý, doporučujeme použít Penetrační náter S2802A nebo Hloubkovou penetraci, jinak bude výrazně snížena otevřená doba naneseného lepidla a snížena plynulost technologie lepení. Povrch nesmí být vodoodpudivý.

Rozmíchání

K přípravě použít čistou pitnou vodu nebo vodu splňující požadavky ČSN EN 1008. Suchá směs se smíchá s vodou v poměru viz. obal. Pro rozmíchání použijte nejlépe vrtačku s nástavcem (míchadlem) a rozmíchejte v homogenní hladkou hmotu. Nesmí se vytvořit hrudky. Po rozmíchání se lepící hmota nechá 5 minut odstát, poté se krátce promíchá a může se aplikovat po dobu 2 až 3 hodin.

Zpracování

Nanáší se v tenké vrstvě na celou plochu podkladu hladkou stranou hladítka. Potom se zubatou stranou hladítka nanesená vrstva „pročeše“ tak, že se zuby hladítka dotýkají podkladu. Kontaktní plocha v interiéru mezi prvkem a podkladem musí být více jak 65%, v exteriéru více jak 90%. Do takto vytvořeného lůžka se pokládají za současného přetlačení obklady nebo dlažba. Maximální tloušťka loží je 5 mm. **Pozor, předběžné vlhčení obkladů a dlažby se neprovádí!** Doba, po kterou je možné obklady a dlažbu pokládat (otevřený čas) je cca 20 minut. Za extrémního tepla je většinou tento čas kratší, proto je nutné vyzkoušet nejlépe dotykem prstu, zda lepící hmota nevytváří nelepisivý škraloup. V případě, že lepidlo zavadne, je potřeba ji v celé nelepisivé vrstvě seškrábnout a na očištěnou plochu znova nanést lepící vrstvu. Obklady stěn je možné spárovat nejdříve po 24 hodinách a dlažbu je možné spárovat nejdříve po dvou dnech a po sedmi dnech se mohou zatížit. Při lepení venkovní dlažby (mrazuvzdorné, slinuté, či jinak označované) doporučujeme nanést na dlaždici tenkou vrstvu lepidla hladkou stranou hladítka. Tlustší vrstvu lepidla pak naneste i na podklad hladkou stranou hladítka a poté pročesejte zubovou stranou hladítka o rozmezích zubů min. 6x6 mm.

Pozn.: Dlaždice s vysoce kompaktním střepem, s nasákovostí max. 0,5%, se označují jako mrazuvzdorné, jejichž povrch může být hladký, leštěný, pololeštěný (satinato), reliéfní, imitace přírodních kamenů apod. Tyto dlaždice jsou vhodné nejen pro použití do interiéru, ale především v exteriérech.



Upozornění

Dodatečné přidávání kameniva, pojiva a příasad k hotové směsi nebo její prosévání je nepřípustné. Případné znečištění hliníkových a eloxovaných ukončovacích lišť okamžitě očistěte, jinak na nich mohou zůstat trvalé skvrny. V případě lepení obkladů bez povrchové úpravy (glazury) např. přírodního kamene jako břidlice, pískovec a podobně obtížně čistitelný povrch je nezbytně nutné dbát zvýšené opatrnosti při pokládce, aby nedošlo k jejich potřísňení. Cementové lepidlo z těchto ploch pak lze odstranit velmi obtížně a pouze mechanicky. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku.

Čištění

Materiál: ihned vodou

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce

Aktualizace

Aktualizováno dne 19.11.2019

Vyhotoveno dne 12.03.2010

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.